

DW-1027, DW-1028

ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ МЕТАЛЛИК

DONEWELL®

ЛИСТ ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ. ИЮЛЬ 2019.

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА.

Высококачественная быстросохнущая эмаль предназначена для декоративной окраски поверхностей. Имеет яркий насыщенный металлический блеск.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ.

Подходит для наружных и внутренних работ, для окрашивания предварительно загрунтованных металлических, деревянных, пластиковых, гипсовых и керамических поверхностей.

СВОЙСТВА.

- Декоративный эффект.
- Быстрая естественная сушка.
- Ровное покрытие на любой поверхности.
- Долговечное покрытие.
- Хорошая адгезия.
- Легко наносится на труднодоступные места.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ.

- Во избежание попадания следов аэрозоля рекомендуется защищать поверхности, не подлежащие окраске.
- Для достижения наилучших результатов эмаль наносится при температуре окружающей среды не ниже +10 °С.
- Перед использованием баллон энергично встряхивать в течение 2–3 минут.
- Эмаль наносится на чистую, сухую и обезжиренную поверхность. Для достижения наилучших результатов и получения более долговечного покрытия рекомендуется наносить эмаль на предварительно загрунтованные поверхности. Для грунтования поверхности рекомендуется использовать «Грунт акриловый KUDO».
- Эмаль наносится с расстояния 25–30 см в 1–2 слоя с промежуточной сушкой 10 минут при температуре +20 °С. Время сушки «на отлип» при температуре +20 °С — 15–20 минут. Время полного высыхания при температуре +20 °С — 2 часа.

Внимание! По окончании работы во избежание засорения головки распылителя перевернуть баллон вверх дном и распылять до тех пор, пока не перестанет поступать эмаль!

УПАКОВКА.

Аэрозольный баллон 520 мл, 12 шт. в гофрокоробе.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ПРОДУКТА.

Внешний вид покрытия по ГОСТ Р 51691-2008	Ровная, однородная, с металлическим блеском
Цвет	Должен находиться в пределах допустимых отклонений, установленных контрольными образцами цвета
Время высыхания по ГОСТ 19007-73 до степени 3 при 20±2°С, ч, не более:	0,5
Адгезия плёнки к стали по ГОСТ 15140-78, баллы, не более	2
Твёрдость покрытия по маятнику ТМЛ типа А, ГОСТ 5233-89, усл. ед, не менее	0,15
Эластичность плёнки при изгибе, ГОСТ 6806-73, мм, не более	1
Чувствительность к замерзанию	нет
Прочность покрытия при ударе по прибору У-1, ГОСТ 4765-73, см, не менее	40
Расход для баллонов объёмом 520мл	До 1,5м² при нанесении в один слой. Точный расход устанавливается пробной покраской.
Состав	Синтетические смолы, пигменты, функциональные добавки, ксилол, метилацетат, бутиловый спирт, пропан, бутан, диметиловый эфир.

СРОК ГОДНОСТИ И ХРАНЕНИЕ.

8 лет при соблюдении правил хранения. Хранить в герметично закрытой оригинальной упаковке при температуре от +5°С до +25°С в сухом месте. Температура перевозки от -40°С до +50°С.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ.

Опасно! Содержимое под давлением! Предохранять от воздействия прямых солнечных лучей и нагревания выше 50°С! Не распылять вблизи источников открытого огня и раскаленных предметов! Не курить во время использования! Не разбирать и не давать детям! Не вдыхать испарения и брызги! Избегать попадания внутрь, на открытую кожу и в глаза! При попадании внутрь немедленно обратиться к врачу. При попадании на кожу или в глаза промыть водой, при необходимости обратиться к врачу. Хранить и использовать в хорошо проветриваемом месте, применять средства защиты кожи, глаз и органов дыхания. Избегать воздействия статического электричества. Не вскрывать и не сжигать даже после использования! Использованный баллон утилизировать как бытовой отход.

Уровень пожарной опасности по НПБ 256-99	3
Группа пожарной опасности по НПБ 256-99	1


ТУ 2388-025-53934955-2010

DW-1027

хром
EAN: 4606445040807
ITF: 14606445040804

DW-1027

золото
EAN: 4606445040791
ITF: 14606445040798



Произведено АО «Эльф Филлинг» по заказу и под контролем ООО «Троль-Авто».

107143, Россия, г. Москва, Открытое шоссе, д. 24, корп. 48.

Тел.: +7 (495) 737-38-42.

kudo-paint.ru

Служба технической поддержки: info@kudo-paint.ru

